FICHE TECHNIQUE RL188 UVB

Materiau:
Colle seconde à base de cyanocrylate d'éthyle pour le jointoiement d' EPDM UVB.
Couleur:
Densité: à 20°C 1.08 +/- 10%
Viscosité: à 20°C dynamique 1000 mPa.s
matière solide: 90%
Résistance au froid :bonne, la colle , de lijm devient plus épaisse, mais reprend ses caractéristiques de viscosité initielles à 20°C

Données de sécurité:
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Colle à la peau et les yeux en quelques secondes. Réagit fortement à l'eau. Produit ininflammable (point éclair supérieur à 80°C (CC) En cas d'incendie où le produit se trouve impliqué, on utilisera des extincteurs à poudre sèche, à mousse ou au dioxyde de carbone. Des traces de fumées toxiques pouvant se dégager pendant l'incinération, l'utilisation d'un respirateur est recommandée.
Voir fiche de sécurité.

Une ventilation (minimum) est recommandée lorsqu'on utilise des volumes importants ou lorsque l'odeur devient apparente (le seuil olfactif est d'environ 1-2ppm). L'utilisation d'applicateurs est recommandée afin de minimiser le risque de contact avec la peau ou les yeux.

Mode d'emploi.
La colle est prête à l'emploi et ne peut pas être diluée. La colle s'emploie à des temperatures au dessus de 5°C. Les pièces à encoller doivent être 100% seches. Le caoutchouc doit être propre. La colle s'emploie en combinaison avec le K88. Une ligne de collie sera appliquée à 2cm du bord inférieur du chevauchement. Fermez le joint directement et égalisez la colle. Veillez que la largeur de colle soit 3 cm. Le collage est immédiat.

caractéristiques	**normes**	**Critère fabricant**	**Testes externes**
joints			
- teste de pelage N/50mm RL 188	EN 12316-2	>=25 N	X184
- teste de cisaillementN/50mm RL 188	EN 12317-2	>= 150N	X 276

Consommation:
La consommation moyenne est 150m de joint par litre de colle RL188.

Emballage:
Flacons de 0.1 et 0.5 Litres. SealEco Belgium est membre de Valipack.

Stockage:
Stocker dans les contenants d'origine de 2°C à 8°C . Emballage non ouvert 12 mois.